

Sigteanalyse

Udtaget dato: 09.01.2019
Vare: Vsk. Perlesten 4-8, knust
Prøvenr: 19-017
Udtaget af: TL
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	977,1	100,0
31,50	0,0	977,1	100,0
22,40	0,0	977,1	100,0
16,00	0,0	977,1	100,0
11,20	0,0	977,1	100,0
8,00	80,9	896,2	91,7
5,60	432,1	464,1	47,5
4,00	397,2	66,9	6,8
2,00	64,4	2,5	0,3
1,00	0,0	2,5	0,3
0,50	0,0	2,5	0,3
0,25	2,0	0,5	0,1
0,125	0,0	0,5	0,1
0,063	0,3	0,2	0,0
Bund:	0,2	0,0	
Udvask:	0,0		
	977,1		

U-tal, d60:d10= 1,5

Kornkurve

